

# TRUPOCRYL<sup>®</sup> A-32

Naturaleza:	Emulsión acuosa de un copolímero acrílico.
Apariencia:	Líquido fluido blanco.
pH:	Aprox. 7.5.
Amoniaco:	No espesable.
Carga:	No iónica.
% Sólidos totales	Aprox. 34.0%.
Viscosidad:	< 100 cP.

## Propiedades

**TRUPOCRYL A-32** es un copolímero acrílico, en emulsión acuosa, de carácter no iónico y autorreticulable.

**TRUPOCRYL A-32** tiene un buen poder de relleno y cobertura y una buena capacidad de ligar los pigmentos y los fillers, estas características unidas al carácter no iónico de la resina la hacen muy adecuada para todo tipo de fondos de acabado tanto aniónicos como catiónicos.

La película de **TRUPOCRYL A-32** tiene una buena flexibilidad, elongación y tacto suave, que la hace muy adecuada en acabados que deban tamborearse.

**TRUPOCRYL A-32** confiere a los acabados donde interviene excelentes resistencias a los frotos, en seco y en húmedo, y al hinchamiento del agua.

## Aplicaciones

Como ligante mayoritario en el acabado de cueros plena flor o flor corregida en el que interese un elevado índice general de solidez, tanto acabando en aniónico como en catiónico.

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. En almacenajes prolongados o temperaturas extremas el producto puede sufrir modificación en su aspecto, el cual podrá

rectificarse removiendo el producto cuidadosamente antes de su aplicación.