

TRUPONIL[®] BLANCO E/EM

Naturaleza:	Pigmento.
Apariencia:	Líquido viscoso blanco.
pH (Sol. 10% en agua):	8.5 - 10.5
Viscosidad:	1500 - 4500 cP.

Propiedades

El pigmento blanco **TRUPONIL E / EM** , es una dispersión acuosa de bioxido de titanio . Ha sido especialmente diseñado para asegurar la estabilidad a bombo y ser usado tanto en el procesado de pieles blancas como auxiliar en la producción de tonos pastel.

Al presentar buenas estabilidades a los productos de recurtición y engrase, **TRUPONIL E / EM** puede aplicar directamente a bombo sin presentarse problemas de precipitado. Es por ello que se obtienen cueros con muy buena igualación y cobertura y excelente grado de blancura.

Las dosis de pigmento blanco **TRUPONIL E / EM** recomendadas para usar a bombo oscilan entre 2 % y 5 % sobre peso rebajado .

La aplicación a bombo de **TRUPONIL E / EM** junto con un dispersante tipo TRUPOTAN DAR , en dosis de aprox. 2 % , permite mejorar de forma sensible el grado de blancura final y la igualación de blanco en todo el cuero

Para optimizar los resultados, se recomienda preparar las disoluciones de **TRUPONIL E / EM** solo o combinado con Trupotan DAR poco tiempo antes de ser utilizadas.

A continuación exponemos una formulación muy experimentada sobre wett-blue en la que se consigue una excelente tacto, inmejorable blanco y sobre todo una firmeza de flor con “tubo” tan difícil de conseguir en nappas blancas sobre vacuno.

Aplicación

NAPPA BLANCA
MATERIAL : Wett Blue 1.4/1.6mm.

Porcentajes sobre peso rebajado

%	PRODUCTO	°C	Min	pH
200	agua	40		
1	PASTOSOL HW		20	

Ecurrir baño

100	agua	40		
2	TRUPOSYL HBD		20	
4	TRUPOTAN EH			
1	Bioxido de titanio		40	

Ecurrir baño

100	agua	35		
2.5	TRUPOTAN NL			
1	Bicarbonato sódico		45	
4	TRUPOTAN NEC			

	2	TRUPOTAN R-83		45	4.6
Escurrir baño y lavar					
	100	Agua	40		
	2	TRUPOSYL ABS		20	
	3	TRUPOTAN NEC			
	1.5	TRUPOTAN R-83			
	2	TRUPONIL BLANCO E/EM		45	
	3	TRUPOTAN BL/P			
	100	Agua	60		
	2	TRUPOSYL ABS			
	2	TRUPOSYL HBD			
	2	TRUPONIL BLANCO E/EM			
	2	TRUPOTAN DAR		45	
	3	TRUPOTAN BL/P		20	
	1.5	A. Fórmico		20	

Escurrir y lavar

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. En almacenajes prolongados o temperaturas extremas el producto puede sufrir modificación en su aspecto, el cual podrá rectificarse removiendo el producto cuidadosamente antes de su aplicación.