

TRUPOCRYL[®] A-18

Naturaleza:	Emulsión acuosa de un copolímero acrílico.
Apariencia:	Líquido lechoso.
pH:	Aprox. 8.0.
Amoniaco:	No espesable.
% Sólidos totales	Aprox. 20.0%.
Carga:	Aniónica.
Viscosidad:	< 100 cP.

Propiedades

TRUPOCRYL A-18 es la emulsión de un copolímero acrílico de partícula fina y con una muy buena penetración.

El producto no acentúa los daños del poro existentes.

TRUPOCRYL A-18 carga muy poco la flor natural y se caracteriza por su muy buena adhesión y una buena resistencia al hinchamiento en agua.

La película formada por **TRUPOCRYL A-18** es transparente y muy suave.

Aplicaciones

Para el acabado de los cueros tipo nappa.

Parcialmente para los acabados pulibles.

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. En almacenajes prolongados o temperaturas extremas el producto puede sufrir modificación en su aspecto, el cual podrá rectificarse removiendo el producto cuidadosamente antes de su aplicación.