

TRUPOTAN[®] MOW

Apariencia:	Polvo beige.
-------------	--------------

Propiedades

Por su tamaño de partícula y especiales características de dispersión, **TRUPOTAN MOW** se utiliza como basificante de seguridad en la curtición al cromo, proporcionando una evolución regular y uniforme del pH.

TRUPOTAN MOW no presenta variaciones abruptas del pH en los primeros instantes de la basificación.

TRUPOTAN MOW usado en la dosificación adecuada, queda totalmente disuelto y consumido al final de la curtición.

TRUPOTAN MOW mejora el agotamiento y la fijación del cromo así como su distribución en el cuero.

Aplicación

TRUPOTAN MOW se añade al licor de cromo después de que éste haya penetrado en la piel.

Para pieles delgadas **TRUPOTAN MOW** debe ser añadido de una vez sin disolver después de 30-60 min.

Para pieles más gruesas o sin dividir, **TRUPOTAN MOW** debe ser añadido después de 2-3 horas, si es posible en dos tomas de la misma cantidad en un período de 30-60 min.

Después de la adición de **TRUPOTAN MOW** el proceso de curtición se debe continuar durante aprox. 8 horas para garantizar una total reacción. La temperatura final de la curtición debe ser de aprox. 40°C.

La cantidad necesaria a aplicar de **TRUPOTAN MOW** varía entre 0.35 y 0.55 % (calculado sobre peso tripa) y dependiendo del grueso de la piel, pH del píquiel y oferta de cromo.

Si la temperatura es superior a 30°C cuando se añade el **TRUPOTAN MOW**, la subida de pH

es más rápida .

Instrucciones de seguridad y almacenaje.

Se recomienda el uso de mascarilla protectora durante la manipulación

El producto se debe mantener en lugar seco.

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante 24 meses, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.